

Технические данные.
Asmacryl 47

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ASMACO 47 является однокомпонентным герметиком на основе акриловых эмульсий и специальных добавок. Продукт легко наносится и эффективно герметизирует швы между элементами конструкций, подверженных умеренным нагрузкам. Готовый к использованию, герметизирует внутренние и внешние швы на пористой основе, такой как, бетон, пластик, асбест, цемент, кирпич и дерево. Asmacryl 47 может быть использован для герметизации всех швов с малыми деформациями.

СВОЙСТВА

- Простой в использовании – однокомпонентный состав.
- Затвердевает при комнатной температуре в условиях влажности окружающей среды.
- Не требует предварительной обработки или использования праймера на большинстве поверхностей.
- На водной основе с низким содержанием летучих веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Вокруг дверей и оконных рам.
- Вокруг вентиляционных решеток.
- Заделка швов на потолке и стенах.
- Заделка других швов не подверженных большим деформациям.
- Герметизация отверстий воздухопроводов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Единица измерения	Показатель
Состав		Акриловая дисперсия с наполнителями на водной основе
Консистенция		Гладкая пастообразная
Цвет		Белый
Время пленкообразования	минута	5-10
Время высыхания	час	24
Полное затвердевание	день	7
Плотность	г/см ³	1.63
Минимальная ширина шва	мм	6
Усадка	%	15
Окрашиваемость		Может быть окрашен всеми нормальными декоративного типа красками

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

ASMACO 47 поставляется готовым к употреблению. Продукт может быть использован с обычным пистолетом для герметиков. Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от масла, жира, пыли и инея. После соответствующей подготовки и защиты шва, накрутите пластиковый носик на картридж, отрежьте на требуемый диаметр и выдавите герметик в зазор. Тиксотропная пастообразная структура материала делает его очень удобным для использования с применением шпателей. Продукт отвердевает за счет испарения влаги. Формирование пленки происходит в течение периода, не превышающего 10 минут. Любая необходимая оснастка должна быть завершена в течение 5 минут после нанесения. Наклейте монтажную ленту или другую защиту материала, прилегающего к швам, чтобы обеспечить аккуратные линии герметика. В случае если, монтажная лента будет использоваться для разметки области, она должна быть удалена прежде, чем сформируется пленка. Акриловый герметик ASMACO 47 можно применять в непрерывном режиме с использованием многих типов пневматических пистолетов. Герметиком необходимо заполнить все пространство в шве, до начала образования пленки (как правило, в течение 5 минут). После нанесения герметика снимите монтажную ленту.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Время, необходимое для отверждения зависит от атмосферных условий, таких как относительная влажность и температура, условий шва и толщины герметика. Продукт полимеризуется со скоростью 3 мм в день при 25°C и относительной влажности 50%. Меньшее содержание влаги снижает скорость отверждения. Время отверждения увеличивается с толщиной. Применение в ограниченном, плохо проветриваемом пространстве в целом удлиняет процесс отверждения. Внахлест металл к металлу должен пересекаться не более 2,5 см. Каждое применение с использованием ограничителей (малярная лента и т.д.) должно быть тщательно проверено до окончательного отверждения.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не более 25°C, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. ASMACO 47 имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в закрытой заводской упаковке. Хранение при высокой температуре и повышенной влажности может уменьшить срок годности примерно на 30%. Коробки должны храниться вертикально наконечниками вверх. Не ставьте коробки на бок. Не складывайте коробки более чем в 8 рядов.

УПАКОВКА:

Продукт	Объем	Количество в упаковке
ASMACRYL 47	290 мл	24 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пары могут вызвать раздражение носа и горла. Избегать попадания в глаза и на кожу. Прямой контакт со свежей массой раздражает глаза, может вызвать раздражение кожи. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. В случае попадания в глаза, промойте глаза большим количеством свежей воды в течение 15 минут и обратитесь к врачу. В случае контакта с кожей, удалите с кожи и промойте водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
