

DEN BRAVEN ACRYL-W

(акриловый герметик)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пластичная однокомпонентная уплотнительная масса на базе акриловой дисперсии.

Свойства. Хорошо соединяется с большинством строительных материалов, в том числе и с материалами, имеющими влажную поверхность, без грунтования. Высокое относительное удлинение - до 500%. Морозоустойчив. Легко наносится, окрашивается алкидными и вододисперсионными красками. Не вызывает коррозии металлов.

Цвет. Белый, коричневый, серый, черный.

Упаковка. Картриджи по 310 мл (в коробках по 12 шт.).

Срок хранения. В первичной упаковке 18 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение. Для заделки трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве. Для уплотнения зазоров между оконными (металлическими и деревянными) коробками и проемами, между подоконниками и стеной и т.д. Для соединений деталей из пенобетона и уплотнений в нем. Для уплотнения температурных швов. Не пригоден для битумных и смоляных поверхностей. Не пригоден для уплотнений, постоянно подвергающихся воздействию воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характер	Пластично-эластичный
Плотность	1,64 г/куб.см
Консистенция	Тиксотропная
Время пленкообразования	10 мин. при температуре 23±2°C и влажности 50±5%
Оползание	В соответствии с нормой ISO не более 2 мм
Усадка	Около 15%.
Твёрдость по Шору	по нормам DIN 53505; 20°
Модуль 100%	По нормам DIN 53504: 0,4 Мпа
Относительное удлинение	По нормам DIN 53504; 300%
Адгезия	Очень хорошая к большинству поверхностей
Время затвердевания	1-2 недели в зависимости от климатических условий и глубины шва
Возможность окрашивания	После полного затвердевания хорошо окрашивается
Максимально допустимая полная деформация	±12,5%.
Термоустойчивость	От -25°C до +75°C.
Абсорбция воды	Под влиянием воды вздувается, его механические свойства ухудшаются
Ремонт	Тем же материалом
Минимальная ширина шва	5 мм
Максимальная ширина шва	25 мм
Соотношение размеров шва	Ширина в мм : 7,5 10 15 20 25 Глубина в мм : 7,5 10 10 10 12,5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Алюминий с анодно-оксидным покрытием, лакированная древесина, бетон, кирпич, асбоцемент, стекло, фасадная плитка. Сильно пористые поверхности должны первоначально покрываться смесью Acryl-W с водой в отношении 1:2.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и обрезать его под углом по диаметру, соответствующему ширине шва. Наносится при помощи ручных или пневматических пистолетов в диапазоне температур от 5°C до 30°C. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После нанесения массу

разгладить шпателем в течение 5-10 мин. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор. Если масса применяется для наружных работ, в первые 5 ч не допускать попадания на нее дождя, а по истечении этого периода времени защитить швы от воздействия атмосферных осадков.

Средства очистки. Инструмент промыть водой. Засохшая масса удаляется с помощью Tri или M.E.K..

Меры безопасности. Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
