

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная уплотнительная масса, устойчивая к высоким температурам (до + 1200°C).

Свойства. Отличная термостойкость. Легко наносится независимо от формы поверхности. Устойчивость к прямому воздействию огня. После затвердевания масса становится неэластичной. Не трескается в статичных швах.

Цвет. Черный.

Упаковка. Картриджи по 310 мл.

Срок хранения. В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

Назначение. Герметизация любых отверстий, трещин и выемок между элементами конструкции (из металла, цемента, бетона, камня), подвергающихся воздействию высокой температуры. Кладка печей, котлов, каминов и барбекю. Футеровка огнеупорным кирпичом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характер	Эластичный.
Плотность	2,00 г/куб.см
Консистенция	Паста.
Время пленкообразования	30 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
Усадка	Не происходит.
Время затвердевания	24-96 часов в зависимости от температуры и глубины шва.
Сухой остаток	80%.
Адгезия	Хорошая к пористым материалам и большинству металлов. Относительно хорошая к непористым поверхностям.
Термоустойчивость	До +1200°C.
Возможность ремонта	Тем же самым материалом.
Размеры швов	
Минимальная ширина	3 мм.
Максимальная ширина	25 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Камень, бетон, металл, стекло, керамика.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Накладывается ручным или пневматическим пистолетом при температуре от 5°C до +30°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения масса должна нагреваться постепенно, чтобы избежать создания пара в уплотнителе, так как это может вызвать повреждение массы. Перед наложением на пористую поверхность рекомендуется увлажнить поверхность.

Средства очистки. Инструмент и руки промывать мыльной водой или средством Handfris.

Меры безопасности. Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.
