

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Постоянно эластично-пластичная, высококачественная уплотнительная силиконовая масса на основе полисилоксанов, специально предназначенная для склеивания и уплотнения стекла.

Свойства. Очень хорошая адгезия (без грунтовки) к стеклу и керамике. Быстросохнущий. После затвердения нетоксичен и водонепроницаем. Очень высокая и постоянная эластичность. Большая густота. После высыхания водонепроницаемый и нетоксичный. Устойчив к воздействию морской воды. Устойчив в диапазоне температур от - 50°C до +180°C .

Цвет. Бесцветный, черный (другие цвета – по заказу).

Упаковка. Картриджи по 310 мл, в тубиках 80 мл.

Срок хранения. В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение. Для склеивания и герметизации аквариумов и террариумов, витрин, стеклянных шкафов, панелей и пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характер	Эластичный (acetoxu-silicone)
Основа	Ацетокси
Плотность	1,03-1,08 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропный
Время пленкообразования	Около 5 мин. при +23°C и относительной влажности 50%.
Оползание	В соответствии с нормой ISO 7390 не более 2 мм
Усадка	В соответствии с нормой DIN 52451 не более 5%
Адгезия	Очень хорошая к стеклу и керамике
Время затвердевания	До 7 дней, в зависимости от толщины слоя (в день около 2 мм)
Максимально допустимая полная деформация	25%.
Окрашиваемость	Не подлежит окрашиванию.
Твердость по Шору А	По нормам DIN 53505; 25
Модуль 100%	По нормам DIN 53504: 0,6 Мпа
Относительное удлинение	470% по IDIN 53504
Термоустойчивость	От -50°C до +180°C.
Ремонт	Тем же материалом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Стекло, керамика, металл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится ручным или пневматическим пистолетом при температуре от +5°C до +40°C. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жира, масла и других загрязнений. Для очистки поверхности использовать спирт и сухую тряпку (не рекомендуется использование мыльного раствора, который снижает адгезию). Для затвердевания клея нужна атмосферная влага, по этой причине не следует его применять в вакуумных помещениях. Аквариумы нельзя транспортировать и наполнять водой до полного затвердения клея. При клейке стекла на высокий кант могут выступать воздушные пузырьки, возникшие в клее во время затаривания в упаковку и \или при клеении.

Средства очистки. Инструмент сразу после работы очистить уайт-спиртом или Sili-Kill. Руки - средством Handfris и/или водой с мылом.

Меры безопасности. Избегать длительного контакта с кожей и попадания внутрь организма. В случае попадания не затвердевшей массы в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.