

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный конструкционный клей на базе неопренового каучука, содержащий растворитель.

Свойства. После высыхания остается эластичным. Имеет хорошую адгезию. Водостойкий и термоустойчивый. Для наружных и внутренних работ. После затвердения обладает высокой прочностью.

Цвет. Желто-натуральный.

Упаковка. Картриджи пластиковые по 310 мл в коробках по 12 шт., в тубиках по 80 мл.

Срок хранения. В первичной упаковке 9 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

Назначение. В основном применяется для приклеивания плитусов из ПВХ, а также для приклеивания дверных косяков; деревянных порогов; панелей, для облицовки плитам из древесины; каменных, бетонных, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Для приклеивания твердых древесно-волоконистых плит. Для приклеивания керамических плиток, плиток из натурального камня и т.п. Не предназначен для клейки полистирола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характер	Эластичный
Плотность	1,15 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропная
Время схватывания	Почти сразу.
Время затвердевания	До 72 часов.
Термоустойчивость	-20°C до +70°C.
Упругость	5 кг/см ² (6 часов/+20°C), 20 кг/см ² (76 часов/+20°C)
Впитываемость воды	Не впитывает.
Расход	300-1000 г/м ² или 25-40 г/погонный метр.
Сухой остаток	58%

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Камень, бетон, штукатурка, плитка, керамические материалы, ПВХ, гипс, сталь, алюминий. Нельзя наносить на основу реагирующую на растворители, например, полиэтилен, полипропилен и фторопласт, тефлон и битум.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится с помощью ручных или пневматических пистолетов. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Клей наносится точно или полосами на поверхность или на наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальной клейке приклеиваемый материал двигать сверху вниз. В случае неправильной клейки, материал не отклеивать, а путем передвижения скорректировать его положение. При использовании в качестве контактного клея: склеиваемые детали смазать, склеить, снова отклеить и через 5 мин. окончательно прижать.

Средства очистки. Инструмент и руки мыть водой до удаления клея.

Меры безопасности. Во время работы с клеем необходимо позаботиться о соответствующей вентиляции помещения. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

