

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный, сильно связывающий клей на базе полиуретана, не содержащий растворителя.

Свойства. Отличная адгезия к большинству материалов. Легко наносится. Превосходная устойчивость к влаге и теплу. Может заполнять щели, так как во время затвердевания образует пену. Водостойкий.

Цвет. Бежевый.

Упаковка. Пластиковые картриджи по 310 мл.

Срок хранения. В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C . При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение. Внутренние и внешние соединения: для древесины, бетона, натурального камня, металла, керамики, пластмассы, алюминия, полистирольной пены, стеклянной и шлаковой ваты. Склеивание конструкций и многослойных панелей, а также профилей алюминиевых дверей и коробок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характер	Клей реактивный без растворителя
Плотность	1,45 г/куб.см.
Консистенция	Тиксотропная.
Содержимое твёрдых тел	100%
Термоустойчивость	От -30С до +80°C (100С кратковременно).
Температура накладки	+5С>+30С
Оползание	Не выступает
Максимальная упругость	По норме EN 205: древесина \ древесина 100 Н\см ² камень \ камень 115 Н\см ² металл \ металл 140 Н\см ²
Время предварительного схватывания	15 мин (при температуре +23°C и относительной влажности 65%).
Время окончательного схватывания	30 мин (при температуре +23°C и относительной влажности 65%).
Время затвердевания	24 до 48 часов (при температуре +23°C и относительной влажности 65%).
Расход	400 г/кв.м

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести клей из картриджа на одну из поверхностей. Для правильного затвердевания одна из поверхностей должна быть пористой. В случае, если ни одна из поверхностей не является пористой, следует одну из них или клей увлажнить водой. Склеиваемые материалы следует соединить вместе на время, необходимое для предварительного схватывания. Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Одна из поверхностей должна быть пористой

Средства очистки. Материал немедленно очистить лакировочным бензином, руки мыть водой с мылом.

Меры безопасности. Беречь от детей.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.
