

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Жидкий однокомпонентный быстросохнущий цианоакрилатный клей, предназначенный, в основном, для быстрой клейки винипласта, резины, металла, металла к стеклу.

Свойства. Моментальное высыхание – 2-3 сек. После высыхания обладает высокой эластичностью. Хорошая адгезия к различным материалам.

Цвет. Бесцветный.

Упаковка. Пластиковые бутылочки по 20 г, 25 кг – по заказу.

Срок хранения. В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15C.

Назначение. Для моментального склеивания материалов из твердого ПВХ, стекла, металла, резины, пластмасс и т.д..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Жидкость
Плотность	1,05 г/куб.см.
Консистенция	Жидкая
Адгезия	Очень хорошая к гладким поверхностям, таким как резина, пластмассы, металл, стекло, керамика.
Время затвердевания	Около 5 секунд
Термоустойчивость	-50°C до +80°C.
Водостойкость	Высокая.
Заполнение щелей	Небольшое (склеиваемые элементы должны быть совмещены).
Время схватывания	Нет. После наложения клея, поверхности следует немедленно соединить и прижимать в течение 5 секунд. Винипласт, резину, металлы и керамику клеит практически мгновенно.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Гладкие поверхности, такие как, пластмассы, резина, стекло, металлы (не применять к полиэтилену и тефлону)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности должны быть чистые, сухие, свободные от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Наносится непосредственно из бутылочки. Клей наносится на обе поверхности или на наклеиваемый материал. Нанести на одну сторону приклеиваемого материала и соединить его с поверхностью, на которую он должен наклеиваться, затем прижать на 5 с. Не следует наносить большое количество клея.

Средства очистки. Инструмент и руки мыть водой до полного удаления клея.

Меры безопасности. ВНИМАНИЕ! Цианоакрилат является опасным веществом. В течение нескольких секунд может склеить кожу и веки. Не прикасаться пальцами к клею! Рекомендуется работать в перчатках. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
