

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальный жидкий клей для склеивания древесины на основе водной дисперсии, характеризуется повышенной водостойкостью класса D3.

Свойства. Легко наносится. Высыхает за счет испарения воды. Не образует пятен. После высыхания - очень прозрачный.

Цвет. Белый (прозрачный после высыхания).

Упаковка. В пластмассовых контейнерах емкостью - 250, 750 мл, в металлических банках по 5 кг.

Срок хранения. В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

Назначение. Для соединения деревянных деталей, находящихся внутри помещения. Для склеивания столов, стульев и другой мебели. Склеивание деревянных штифтов и нахлесточных соединений. Склеивание коробок, дверей, мебели, многослойных плит, фанеры а также древесностружечных и древесноволокнистых плит. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Высыхает в результате испарения воды.
Консистенция	Вязкая жидкость.
Плотность	Примерно 1,10 г/куб.см.
Адгезия	Хорошая к сырой древесине.
Время затвердевания	24-48 ч. при температуре 20°C и влажности 50%.
Термоустойчивость	От +2°C до +50°C.
Водоустойчивость	Хорошая.
Температура нанесения	От +10°C до +30°C.
Расход	150-200 г/куб.м. в зависимости от пористости и поглощающей способности основы.
Время прижима	5-15 мин. при температуре 23 С и влажности 50%.
Усилие прижима	0,1-0,5 Мпа.
Класс горючести	Клей соответствует классу D3 по DIN 68602.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Сырая древесина, фанера, многослойная плита, древесностружечная плита. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, а также должны близко соприкасаться друг с другом, так как клей не имеет высокой заполняющей способности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации. Клей наносится непосредственно из упаковки, затем разглаживается дощечкой, шпателем или кистью.

Средства очистки. Инструмент – мыть водой до полного удаления клея.

Меры безопасности. Во время работы обеспечить хорошее проветривание. Не работать вблизи открытого огня и не курить. В случае попадания клея в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.