

Технические данные.**ТЕРМОПУР МЕГА 65L GUN**

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Однокомпонентная полиуретановая пена, затвердевающая за счет влаги, содержащейся в окружающей среде. Конечный объем затвердевшей пены – 65 л, что на 40% больше по сравнению с обычной PU пеной.

Применяется в строительстве для уплотнения, заполнения, изоляции, монтажа и установок (двери, окна, карнизы и др.), в производстве катеров, прицепов и т.д. **MEGA 65L** или «большой объем» означает, что с помощью одного баллона можно выполнить большой объем работ по сравнению со стандартной PU пеной, т.е. использовать меньшее количество баллонов.

СВОЙСТВА

ТЕРМОПУР МЕГА 65L GUN – профессиональная пена под пистолет. Имеет отличную адгезию с большинством строительных материалов: древесиной, бетоном, газобетоном, кирпичом, железом, алюминием и др., кроме тефлона, силикона и полиэтилена.

Преимущества применения PU пены с помощью пистолета:

- Простота в применении;
- Меньший расход из-за более точной дозировки;
- Пена не вытекает и не капает из сопла;
- Пена не затвердевает во время перерывов в работе;
- Точное нанесение, аккуратный монтажный шов;
- Быстрая замена баллонов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основа для нанесения пены должна быть чистой, без пыли, жира и других загрязнений. Сухие и пористые поверхности смочить водой. Оптимальная рабочая температура содержимого баллона составляет 20-25°C. Если температура содержимого баллона ниже требуемой, необходимо погрузить баллон в горячую воду (температурой не выше 40°C) приблизительно на 20 минут. Баллон повернуть клапаном вниз, перед употреблением тщательно встряхнуть, привинтить к пистолету. Нажать на курок и удерживать его нажатым в течение приблизительно 2 секунд. Это позволяет наполнить пистолет пеной. Пистолет готов к работе. Во время работы баллон всегда должен быть в вертикальном положении. Выход пены регулируется с помощью курка и может настраиваться вращением регулировочного винта на тыльной стороне пистолета. При смене баллона хорошо встряхните новый баллон, а использованный баллон сразу замените на новый. Новый баллон необходимо устанавливать как можно скорее, чтобы предупредить высыхание пены в адаптере. Затвердевшая пена удаляется из сопла пистолета механическим путем. При непродолжительном перерыве в работе (менее 48 часов) баллон следует оставить в пистолете, перекрыв при этом выход пены с помощью регулировочного винта. Баллон должен находиться под давлением, в противном случае пена в пистолете может затвердеть. При более длительном перерыве пистолет необходимо очистить с помощью чистящего средства.

Следует учитывать, что после нанесения пена увеличивается в объеме на 30-50%. При заполнении пустот глубиной свыше 5 см пену следует наносить послойно. Второй слой наносится после отверждения первого слоя. Процесс отверждения можно ускорить, увлажнив пену водой. Когда пена затвердеет, обрезать излишки острым ножом. После этого

можно приступать к заключительным работам: обклеить пену другими материалами, нанести на нее слой штукатурки или другие покрытия. Если содержимое баллона использовано не полностью, следует очистить клапан с помощью чистящего средства или ацетона. Затвердевшую пену можно удалить с помощью чистящего средства или механическим путем. Затвердевшую пену следует беречь от прямого воздействия ультрафиолетового излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Единица измерения	Показатель
Выход пены	л	65 (свободный выход) (840 мл)
Относительная плотность	кг/м ³	18-22
Рабочая температура	°С	-5-+35 (температура внешней среды), не менее +5 (температура поверхности), +20-+25 (температура баллона)
Время отверждения до отлипа	мин	5-10 (+18°С/60% отн. влаж.)
Время резки	мин	20-25 (Ø=3 см, +18°С/60% отн. влаж.)
Продолжительность отверждения	ч	1,5-5, в зависимости от температуры и влажности воздуха
Термостойкость	°С	от -40 до +90
Стабильность размеров	%	не более 1
Водопоглощение	%	DIN 53428 не более 1 по объему
Соппротивление сжатию	МПа	DIN 53421 0,04-0,05
Прочность на растяжение	МПа	DIN 53455 0,07-0,08
Растяжение при разрыве	%	DIN 53455 15-20
Теплопроводность	Вт/(м*К)	DIN 52612 0,036 при +20°С

ХРАНИЕ И СРОК ХРАНЕИИЯ

Срок хранения 18 месяцев (при температуре от +10°С до +20°С).

Хранение при более высокой температуре сокращает срок годности. Баллоны должны храниться в вертикальном положении! Хранение в горизонтальном положении приводит к залипанию клапана, и, как следствие, непригодности продукта.

УПАКОВКА

Продукт	Объем	Количество в упаковке
Аэрозольный баллон TERMOPUR MEGA 65L GUN	840 мл	12 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит дифенилметан 4,4' диизоцианат.

Легковоспламеняющееся вещество. Вредно для здоровья при вдыхании и проглатывании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Способен вызывать сенсibilизацию при вдыхании и контакте с кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания газа. При попадании на кожу сразу же промыть кожу большим количеством воды с мылом. При работе носить соответствующую защитную одежду и перчатки. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Баллон находится под давлением. Защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей и температуры свыше +50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов. Хранить вдали от источников потенциального воспламенения – не курить при использовании. Хранить в недосягаемости для детей.



Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
