

**Технические данные.**
**Asmaco PU ADHESIVE FOAM**

КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ


**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Однокомпонентная полиуретановая пена, отвердевает под воздействием влаги. Основное применение: приклеивание плит теплоизоляции EPS и XPS на фасадах (системы композитной внешней теплоизоляции «ETICS» - легкий метод), соединения пенополистирольных плит и плит из минеральной ваты в системах утепления. Совместимость со всеми системами «ETICS». Особая рецептура обеспечивает низкое внутренне давление, что препятствует деформации и/или смещению плит теплоизоляции во время полимеризации клея. Подходит для безанкерного монтажа деревянных межкомнатных дверей.

**СВОЙСТВА**

- Быстрое высыхание, влагоотвердеваемая
- Закрытая структура ячеек, устойчивая к водопоглощению
- Отличные теплоизоляционные свойства
- Подходит для применения внутри и снаружи помещений
- Превосходная адгезия к большинству используемых строительных материалов
- Отсутствуют хлорфторуглероды (безопасен для озона)

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Взболтайте баллон в течение одной минуты перед использованием. Навинтите пистолет на баллон с пеной. Увлажненная поверхность улучшает адгезию и укорачивает время затвердевания. Навинченный баллон держать вверх дном, пену активировать, нажав клапан. При первом выпуске пены обратите внимание на скорость выхода для последующей регулировки пистолета.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Свойства	Единица измерения	Показатель
Система отвердевания	-	Отверждение за счет химической реакции с влагой воздуха
Время исчезновения липкости	минута	макс. 15
Время резания	минута	45-60
Полное отверждение	час	24
Цвет пены	-	светло-голубой
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	18-27
Показатель пожарной опасности отвердевшей пены	-	B3/F (DIN 4102/EN 13501)
Адгезия к бетону	кПа	> 50
Адгезия к пористому полистиролу (поропласту)	кПа	> 100
Прочность на сжатие	кПа	35-100 при 10% компрессии
Влагопоглощение	%	макс. 1,5 объема



Теплопроводность	Вт/м*К	<0.040
Усадка	%	<1
Температура применения	°С	от 0 до +30
Термостойкость после отверждения	°С	-50 до +110
Расход	м <sup>2</sup>	до 12 изолируемой поверхности

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Все поверхности должны быть чистыми от масла, смазки, мусора и пыли. Сухая поверхность должна быть увлажнена или смочена водой.

**ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ**

12 месяцев при температуре 20°С и относительной влажности 50% вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных материалов. Хранить в недоступном для детей месте.

**УПАКОВКА**

Продукт	Объем	Количество в упаковке
ASMACO PU ADHESIVE FOAM (Gun Foam)	750 мл	12 шт.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Содержит дифенилметан - 4,4 диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать спрей/пар. Носить соответствующую защитную одежду и перчатки. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. Баллон под давлением. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать температурам свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вдали от источников возгорания, не курить при работе. Хранить в недоступном для ребенка месте.

---

**Ответственность:** Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

---