

**Технические данные.****Asmaco PU FOAM 65 All Season**

МОНТАЖНАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Однокомпонентная пена, отвердевает под воздействием влаги. Основное применение: герметизации и изоляции при заполнении швов и полостей.

СВОЙСТВА

- 300% - Троекратное расширение пены
- Быстрое высыхание, влагоотвердеваемая
- Закрытая структура ячеек, устойчивая к водопоглощению
- Отличные теплоизоляционные свойства
- Подходит для заделки больших полостей в узких швах
- Отсутствуют хлорфтороуглероды

ПРИМЕНЕНИЕ

Взболтайте баллон в течение одной минуты перед использованием. Навинтить пистолет на баллон с пеной. Увлажненная поверхность заполняемых швов или пены улучшает адгезию и укорачивает время затвердевания. Навинченный баллон держать вверх дном, пену активировать, нажав клапан. При первом выпуске пены обратите внимание на скорость выхода для последующей регулировки пистолета. Заполните вертикальные швы снизу вверх наполовину объема.

При заполнении швов на потолке, не застывшая пена может упасть под действием силы тяжести, до затвердевания пены необходимо ее придерживать, либо прикрыть швы. Свежая пена может быть очищена ацетоном. Пена прекращает липнуть через 10 минут, через 60 минут может быть разрезана. Затвердевшую пену выровняйте с помощью ножа и обработайте поверхность цементом, краской или силиконом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Единица измерения	Показатель
Плотность	кг/м ³	14-20
Прочность адгезии	кПа	ПВХ к ПВХ 143, Алюминиевые пластины 133
Относительное удлинение при разрыве	%	8-20
Прочность на сдвиг	кПа	22-50
Прочность на сжатие	кПа	35-100 на 10% сжатия
Водопоглощение	%	Max. 0.03 объема
Теплопроводность	35°C Вт/(м*К)	< 0,050
Время подвижности	минуты	15 max.
Выход на 100 мл	литры	7-8
Кол-во закрытых ячеек	%	60-70
Возможная температура использования	°C	min -5 max +30



Оптимальная температура применения	°C	от +5 до +30
Температуростойкость	°C	от -40 до +90 после затвердевания

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми от масла, смазки, мусора и пыли. Сухая поверхность должна быть увлажнена или смочена водой.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при температуре 20°C и относительной влажности 50% вдали от прямых солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных материалов. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Продукт	Объем	Количество в упаковке
ASMACO PU FOAM (Gun Foam)	850 мл	12 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит дифенилметан - 4,4 диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать спрей/пар. Носить соответствующую защитную одежду и перчатки. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. Баллон под давлением. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать температурам свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вдали от источников возгорания, не курить при работе. Хранить в недоступном для ребенка месте.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
