

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это готовый к использованию пластификатор для кладочных и штукатурных растворов, делающий возможным исключение из растворов, в которых связующим материалом является цемент. Уменьшает в большой степени количество воды нужной для получения желаемой консистенции, а также приводит к аэрации раствора. Особенно рекомендуется для ведения работ в условиях снижения температуры, а также когда погодные условия и отсутствие базы строительства делают невозможным складирование сухогашенной извести.

ЗАМЕЩАЕТ ИЗВЕСТЬ

ДЛЯ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -2°C

СНИЖАЕТ РАСХОД РАСТВОРА

Свойства. Увеличивает пластичность свежего раствора, а после упрочнения улучшает водонепроницаемость и морозостойкость. Делает возможным ведение работ при температуре до -2°C. Ограничивает возникновение выцветов. Предохраняет перед возникновением усадочных царапин. Это жидкая разновидность пластификатора в порошке DEN BRAVEN POWERMIX DH. Применение жидкости делает более легким получение весьма однородной смеси при температуре окружения близкой к 0°C, когда вода имеет свойство замерзать. Раствор лучше проникает, не стекает, не расслаивается, легче его развести.

Срок хранения. 24 месяца с даты изготовления (смотрите набивку на упаковке). Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации. Размешать перед использованием. Добавлять непосредственно в бетономешалку с водой затворения или развести водой раньше. Смешивать до момента получения однородной консистенции. Для получения оптимального эффекта надо сделать несколько пробных смесей из целевого песка и цемента, дозируя разные количества пластификатора. К окончательному применению надо избрать смесь с правильными параметрами текучести и как можно меньшим количеством добавления. Можно применять с другими облагораживающими или противоморозными добавками. Расход - 200 мл на 50 кг цемента.

Сравнение рецептов для традиционных растворов, где добавлено PLASTIMIX M.

Цемент: песок + PLASTIMIX M	цемент : известь : песок	кладочный цемент : песок	предназначение
1 : 3	1 : 0,25 : 3	-	Кладка несущих стен
1 : 4,5	1 : 0,5 : 4,5	-	Слои грунтовых штукатурок внешних и утолщений штукатурок внутренних
1 : 6	1 : 1 : 6	1 : 4,5	Внутренние штукатурки
1 : 3 до 1 : 6	В зависимости от потребности	-	Расшивка швов кладки
1 : 8	1 : 2 : 9	1 : 6	Кладка ограждающих стен

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.